



VINKEMS® POLY 179H

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông chảy

MÔ TẢ

Vinkems® Poly 179H là phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylate cải tiến thế hệ mới, dạng lỏng với khả năng giảm nước và duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông. **Vinkems® Poly 179H** có tác dụng tạo cường độ sớm thật cao và tăng cường độ cuối cùng, đồng thời duy trì tính công tác tốt với khả năng chế tạo bê tông có độ nhót thấp và duy trì độ sụt tốt. **Vinkems® Poly 179H** khi được trộn với lượng nước thích hợp trong hỗn hợp bê tông sẽ giúp xi măng thủy hóa hoàn toàn, giải phóng lượng nước và xi măng vón cục đem lại khả năng thiết kế được bê tông có cường độ rất cao.

Vinkems® Poly 179H phù hợp tiêu chuẩn **TCVN 8826 - 2011** và **ASTM C494/C494M, QCVN 16:2014/BXD**, loại G.

ƯU ĐIỂM

- Bê tông yêu cầu khả năng duy trì tốt, đạt cường độ sớm và cao
- Tăng khả năng chống thấm và cải thiện độ bền cho bê tông.
- Tính liên kết tốt, bê tông không phân tầng.
- Giảm thấm, tăng độ bền vững cho bê tông.
- Mức độ giảm nước cao, tỷ lệ nước/xi măng rất thấp.
- Khả năng chịu lực cao.
- Giảm thiểu co ngót, kết cấu ổn định.
- Không làm giàn tăng sự cuốn khí.
- Không chứa clorua, hoặc các tạp chất ăn mòn khác.

NƠI SỬ DỤNG

- Bê tông chảy và tự leén.
- Bê tông ngập dưới nước.
- Bê tông đúc sẵn mức cao.
- Đỗ bê tông dự ứng lực, bê tông li tâm không gia nhiệt.
- Bê tông cần tạo cường độ sớm 1 ngày, 3 ngày.
- Trạm trộn bê tông tại công trường.
- Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.
- Đỗ bê tông ở thời tiết thay đổi lớn.
- Bê tông ứng suất trước nở ẩm thấp.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dạng	: Chất lỏng
Màu sắc	: Vàng nhạt/hỗn phách
Tỷ trọng	: $1.08 \pm 0.02\text{kg/lít}$
Hàm lượng rắn	: $38 \pm 2\%$
Hàm lượng clorua	: Không có
Khả năng giảm nước	: $17\% - 40\%^*$
Thời gian đông kết của bê tông	: 6 - 10 giờ*
Khả năng tăng cường độ nén tuổi 1 ngày, 3 ngày và 7 ngày	: 140 - 200%*
Loại xi măng:	Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bền Sulfat.

*Phụ thuộc vào liều lượng phụ gia sử dụng, loại xi măng, điều kiện môi trường và vật liệu khác.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Định lượng

- Liều lượng sử dụng điển hình trong khoảng **0.5 - 1.4 lít/100 kg xi măng**.
- Có thể điều chỉnh liều lượng khác tùy theo điều kiện làm việc cụ thể.

Thi công

- Vinkems® Poly 179H** được cho vào nước đã được định lượng trước hoặc trực tiếp vào hỗn hợp bê tông ướt.
- Không cho **Vinkems® Poly 179H** vào hỗn hợp bê tông khô.
- Nước trộn bê tông phải sạch, không nhiễm phèn.
- Sử dụng xi măng Portland tiêu chuẩn.
- Cần thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng hạng mục bê tông yêu cầu. Phòng Kỹ thuật **Vinkems®** sẵn sàng cung cấp và hướng dẫn đầy đủ mọi thông tin kỹ thuật theo yêu cầu.
- Nên sử dụng máy trộn thích hợp và định lượng chính xác liều lượng phụ gia khi thi công.

Lưu ý:

- Khi dùng quá liều lượng một cách đáng kể sẽ dẫn đến tình trạng đẩy nước tự do lên bề mặt bê tông quá nhiều.
- Nên bảo dưỡng đúng cách và để bê tông ở tình trạng tĩnh thì cường độ cuối cùng và đặc tính của bê tông không thay đổi.

Khả năng tương thích:

- Có thể kết hợp với các loại phụ gia khác như silica fume, fly ash, chống thấm, trợ bơm... Nên thử nghiệm với hàm lượng thích hợp để không ảnh hưởng đến thời gian đông kết.

ĐÓNG GÓI

- 200 lít/phuy, 1000 lít/bồn.

TUỔI THỌ – LƯU TRỮ

- 12 tháng trong điều kiện đóng kín và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát tránh nắng chiếu trực tiếp.

VỆ SINH

- Rửa sạch các thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công, trước khi vật liệu đông kết.
- Có thể dùng các dụng cụ cơ khí để làm sạch nếu vật liệu đông kết và bám dính vào dụng cụ thi công, bồn trộn.

AN TOÀN

- Không được cho sản phẩm vào cổng rãnh hoặc nguồn nước mà phải tuân thủ những quy định hủy bỏ của địa phương.
- Vinkems® Poly 179H** là sản phẩm không độc nhưng có thể gây dị ứng với da khi tiếp xúc lâu. Vì vậy, khi thi công nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn về sức khỏe như đeo găng tay, mắt kính bảo hộ, khẩu trang. Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- Vinkems® Poly 179H** không gây cháy nổ.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của **Vinkems®** đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cát liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn