

VINKEMS® POLY 168R

Phụ gia siêu dẻo tầm cao và duy trì độ sụt cho bê tông mác cao

MÔ TẢ

Vinkems® Poly 168R có thành phần chính gồm các polycarboxylate ether tổng hiệu quả với khả năng chia tách và phân tán các hạt xi măng cao, nên tăng khả năng giảm nước và duy trì độ sụt cực tốt cho bê tông, giúp công tác vận chuyển, bơm và thi công bê tông hiệu quả.

Vinkems® Poly 168R phù hợp tiêu chuẩn **TCVN 8826 - 2011** và **ASTM C494/C494M** loại F&G.

ƯU ĐIỂM

- Đạt cường độ cao và sớm.
- Bê tông không bị phân tầng tách nước ngay cả độ sụt trên 20 cm.
- Duy trì độ sụt cho bê tông.
- Không bị phân tầng khi sản xuất bê tông có độ sụt trên 20cm, bê tông chảy.
- Đổ bê tông tại nơi có thời tiết nóng.
- Bê tông bơm mác cao cho nhà cao tầng.
- Giảm nước tầm cao, tỷ lệ nước/xi măng thấp.
- Phù hợp với các loại xi măng tiêu chuẩn.
- Tăng khả năng chống thấm cho bê tông.
- Không chứa Clorua hoặc các chất ăn mòn khác.

NƠI SỬ DỤNG

- Bê tông sàn nhà cao tầng, cọc nhồi cường độ cao, cần duy trì độ sụt từ 1 - 2 h.
- Bê tông dự ứng lực
- Đổ bê tông khối lớn.
- Bê tông vận chuyển cự ly gần và trung bình
- Cấu kiện móng có mật độ cốt thép dày.
- Bê tông bơm mác cao.
- Bê tông bơm lên cao.
- Đổ bê tông ở thời tiết nóng.
- Bê tông tự đầm.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Dạng | : Chất lỏng |
| • Màu sắc | : vàng nhạt/hỗ phách |
| • Tỷ trọng | : $1.05 \pm 0.02\text{kg/lít}$ |
| • Hàm lượng rắn | : $22.5 \pm 2\%$ |
| • Hàm lượng clorua | : Không có |
| • Khả năng giảm nước | : 14 - 25% |
| • Thời gian đông kết của bê tông | : 8 - 10 giờ |
| • Khả năng tăng cường độ nén tuổi 3 ngày, 7 ngày và 28 ngày | : 125 - 160 % |
| • Khả năng duy trì độ sụt mất khoảng | : 4 - 7 độ sụt sau 2 giờ |
| • Phụ thuộc vào liều lượng dùng phụ gia, điều kiện môi trường và các vật liệu khác. | |
| • Loại xi măng tương thích: Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bèn Sulphat. | |



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Định lượng

- Hàm lượng sử dụng khoảng **0.7 - 1.5** lít /100kg xi măng.
- Có thể điều chỉnh liều lượng khác tùy theo điều kiện làm việc cụ thể.

Thi công

- **Vinkems® Poly 168R** được cho vào nước đã được định lượng trước hoặc trực tiếp vào hỗn hợp bê tông ướt.
- Không cho **Vinkems® Poly 168R** vào hỗn hợp bê tông khô.
- Nên tiến hành thí nghiệm **Vinkems® Poly 168R** với cốt liệu tại trạm trộn hoặc tại công trình để có số liệu và kết quả thực tế giúp cho công tác sản xuất bê tông đạt hiệu suất cao.
- Nước trộn bê tông phải sạch, không nhiễm phèn.
- Phòng thí nghiệm bê tông của **Vinkems** và bộ phận kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp khách hàng để đạt được bê tông tiêu chuẩn và hiệu quả.

Khả năng tương thích

- Có thể kết hợp với các loại phụ gia khác như silica fume chống xâm thực **Vinkems® Fume D**, fly ash, chống thấm, trợ bơm... Nên thử nghiệm với hàm lượng thích hợp để đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, thi công và không ảnh hưởng đến thời gian đông kết.

Lưu ý:

- Các thành phần hóa lý và các thành phần cơ bản trong bê tông cũng như nhiệt độ của bê tông và môi trường nơi thi công ảnh hưởng đến thời gian đông kết và cường độ thiết kế của bê tông.
- Khi dùng quá liều lượng một cách đáng kể sẽ dẫn đến kéo dài thời gian ninh kết của bê tông. Nên bảo dưỡng đúng cách và để bê tông ở tình trạng tĩnh thì cường độ cuối cùng và đặc tính của bê tông không thay đổi.

VỆ SINH

- Rửa sạch các thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công, trước khi vật liệu đông kết.
- Có thể dùng các dụng cụ cơ khí để làm sạch nếu vật liệu đông kết và bám dính vào dụng cụ thi công, bồn trộn.

ĐÓNG GÓI

- 5/25 lít/can, 200 lít/phuy, 1000 lít/bồn.

TUỔI THỌ – LƯU TRỮ

- 12 tháng trong điều kiện đóng kín và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát tránh nắng chiếu trực tiếp.

AN TOÀN

- Không được cho sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước mà phải tuân thủ những quy định hủy bỏ của địa phương.
- **Vinkems® Poly 168R** là sản phẩm không độc nhưng có thể gây dị ứng với da khi tiếp xúc lâu. Vì vậy, khi thi công nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn về sức khỏe như đeo găng tay, mắt kính bảo hộ, khẩu trang. Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- **Vinkems® Poly 168R** không gây cháy nổ.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn