



VINKEMS® TILE GROUT

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài

MÔ TẢ

Vinkems® Tile Grout là loại bột chà ron gạch trộn sẵn gồm polymer, xi măng, CaCO₃, Silicat và một số phụ gia hỗ trợ tính thi công.

ƯU ĐIỂM

- Không co ngót nên không bị rạn nứt khi khô.
- Không thấm.
- Kháng nước và nấm mốc rất tốt.
- Kháng dầu và dung môi tốt.
- Không bị đen, mốc khi sử dụng.
- Cường độ bám dính cao.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng : Bột
- Màu sắc : Trắng hoặc có màu theo yêu cầu.
- Khối lượng thể tích : ~ 2 kg/lít (sau khi trộn).
- Thời gian cho phép thi công : ~ 30 phút (độ 27°C)
~ 45 phút (độ 30°C)
- Chiều rộng ron tối đa là : 5 mm
- Nhiệt độ thi công : 5°C - 40°C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị:

Làm sạch các khe (joint) gạch, đá. Gạch, đá phải được dán trước khi chà ron tối thiểu là 24 giờ. Không để đọng nước trong khe và không cần làm ẩm khe trước khi thi công Vinkems® Tile Grout.

Pha trộn:

- Tỷ lệ trộn: Nước : Bột = 0.3 lít : 1kg
- Khoảng 6 lít nước sạch cho một bao 20 kg.
- Nên đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục. Sau khi pha trộn với nước thành một hỗn hợp dẻo đồng nhất.

Thi công:

- Dùng bay bằng nhựa trét hỗn hợp vào các khe giữa các viên gạch, đá. Chờ khoảng từ 20+30 phút, sau đó dùng vải khô lau sạch bề mặt gạch, đá.

Mật độ tiêu thụ:

- 1 bao tạo được 13 lít vữa.
- Để tạo 1 m³ vữa cần 76 bao.



www.vinkems.com.vn

ĐÓNG GÓI

- 5 - 20 kg/bao.

VỆ SINH

- Làm sạch **Vinkems® Tile Grout** chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước. Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

AN TOÀN

Vinkems® Tile Grout là sản phẩm gốc xi măng do đó có mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị băng vào mắt, rửa sạch ngay lập tức bằng nước sạch và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

CÔNG TY TNHH VINKEMS

49B Đường C, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

ĐT: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn