

VINKEMS® CRA

Phụ gia hỗ trợ chống nứt cho vữa xây tô

MÔ TẢ

Vinkems® CRA là phụ gia hỗ trợ chống nứt cho vữa xây tô. Với khả năng ngăn cản sự hình thành các vết nứt trong vữa do co ngót đàn hồi. **Vinkems® CRA** tạo sự gia cường đa chiều trong vữa, tăng khả năng kháng uốn, chịu mài mòn, chịu va đập của vữa. **Vinkems® CRA** còn hỗ trợ tính linh động của vữa, giúp người thợ thi công tô trát dễ dàng hơn.

Vinkems® CRA rất thích hợp cho công tác xây tô gạch không nung, tô trát mặt ngoài công trình, cán nền sân thượng, sàn mái.

LƯU ĐIỂM

- Gắn kết chắc chắn trong vữa nhờ sự liên kết phân tử.
- Tăng khả năng kháng nứt, kháng uốn, chịu mài mòn, va đập nhờ sự gia cường đa chiều trong vữa.
- Tăng độ bền, độ mài mòn và dẻo dai của vữa.
- Thi công dễ dàng.
- Không độc hại.
- Là sản phẩm thích hợp sử dụng ngăn cản sự hình thành vết nứt cho khối xây tô gạch không nung.
- Giá thành hợp lý.

NƠI SỬ DỤNG

- Vữa cho công tác xây tô sử dụng gạch không nung.
- Vữa tô tường ngoài công trình.
- Vữa tô vách bê tông.
- Vữa cán nền sân thượng, sàn mái.
- Vữa tô/cán mương nước, sê nô nước.
- Bê tông bồn chứa nước, hồ xử lý nước thải.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Dạng | : Thành phần A - sọt; Thành phần B - bột. |
| • Màu sắc | : trắng xám. |
| • Tỷ trọng (khi đã được trộn) | : ~ 1.7kg/lít |
| • Tăng khả năng chống nứt cho vữa | : ≥ 90% so với mẫu không phụ gia |



www.vinkems.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Định lượng

- Liều lượng sử dụng điển hình **1kg hỗn hợp**/1 bao xi măng 50kg.
- Nên điều chỉnh liều lượng tối ưu theo từng điều kiện làm việc cụ thể.

Trộn vữa: Tỷ lệ: 1kg hỗn hợp Vinkems® CRA trộn với 1 bao xi măng 50kg + 10 xô cát + 2 xô nước (tỷ lệ thông thường cho mác vữa M7.5, với xô sử dụng có thể tích 18 lít)

- Cho thành phần A (sợi) vào trong 1 xô chứa đầy nước sạch. Khuấy đều và ngâm trong vòng 5 phút.
- Sau đó cho tiếp thành phần B (bột) vào xô đã chứa nước và sợi. Khuấy đều.
- Đổ hỗn hợp trên vào cối trộn đã trộn sẵn 1 bao xi măng và 10 xô cát.
- Đổ thêm lượng nước phù hợp (1 xô 18 lít) vào cối trộn và trộn đều như trộn vữa thông thường.
- Vữa có phụ gia hỗ trợ chống nứt sau khi trộn được thi công xây tô như vữa trộn thông thường không phụ gia.

ĐÓNG GÓI

- Vinkems® CRA được đóng gói trong bao bì chứa 5 bộ nhỏ 1kg/bộ.

LƯU TRỮ - TUỔI THỌ

- Lưu kho 12 tháng trong điều kiện đóng kín và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

AN TOÀN – VỆ SINH

- Không được cho sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước mà phải tuân thủ những quy định hủy bỏ của địa phương.
- Vinkems® CRA là sản phẩm không độc nhưng có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu. Vì vậy, khi thi công nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn sức khỏe như đeo găng tay, mắt kính bảo hộ, khẩu trang.
- Vinkems® CRA không gây cháy nổ.
- Cần rửa sạch thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công, trước khi vật liệu đông kết
- Có thể dùng các dụng cụ cơ khí làm sạch nếu vật liệu đông kết và bám dính vào dụng cụ thiết bị thi công.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province,
Vietnam Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn