

VINKEMS® SNOWCEM

Chất phủ chống thấm, rêu mốc cho tường ngoài góc xi măng

MÔ TẢ

Vinkems® Snowcem Là chất phủ chống thấm rêu mốc cho tường ngoài góc xi măng một thành phần, dạng bột. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho việc chống thấm vách ngoài của các công trình xây dựng. Thi công bằng cách pha với nước và quét trực tiếp lên bề mặt tường gạch đã được tô phủ bằng vữa xi măng hoặc tường bê tông.

LƯU ĐIỂM

- Hiệu quả chống thấm cao
- Hạn sự hình thành rêu mốc trên vách
- Bám dính rất tốt
- Thẩm mỹ cao
- Rất dễ thi công
- Hiệu quả kinh tế
- Tăng tuổi thọ công trình
- Không độc hại

NƠI SỬ DỤNG

- Cách vách tường xi măng cần được chống thấm

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

• Màu sắc	: Trắng, xám, vàng nhạt, hồng và xanh dương nhạt
• Tỷ trọng sau khi pha với nước	: ~ 1.75 kg/lít
• Độ bám dính	: >1 Mpa ở điều kiện tiêu chuẩn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Chuẩn bị bề mặt sạch bằng cách đục bỏ các tạp chất, vết dầu, mỡ...
- Bề mặt nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá

Pha trộn:

- Lượng nước sử dụng là 38 – 42% trên khối lượng bột.
- Cho lượng nước được định lượng trước vào thùng trộn trước, sau đó đổ bột **Vinkems® Snowcem** vào và trộn đều cho tới khi đạt được độ dẻo thi công. Nên trộn bằng cần trộn và khoan tay tốc độ chậm (<600 vòng/ phút).
- Thi công ngay sau khi trộn, nên trộn thành từng mẻ vừa đủ để thi công.

Thi công:

- Có thể thi công 1 hoặc 2 lớp. Trong trường hợp thi công 2 lớp thì lớp thứ 2 phải cách lớp thứ nhất ít nhất 4 giờ.
- Dùng chổi, cọ sợi cứng quét lên bề mặt. Lưu ý, không thi công được bằng roller.
- Trong quá trình thi công, nên khuấy trộn thùng chứa thường xuyên để đảm bảo độ đồng nhất cho hỗn hợp sơn.



www.vinkems.com.vn

Mật độ tiêu thụ:

- Trường hợp thi công 1 lớp: 0.8 - 1.6 kg/m²
- Trường hợp thi công 2 lớp: 2 kg/m²

Thời gian thi công:

- 60 phút ở nhiệt độ dưới 30°C.

ĐÓNG GÓI

- 5 hoặc 15 kg

BẢO DƯỠNG

- Không bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng hoặc nước
- Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và nhiều gió, cần che phủ trong thời gian lớp màng ninh kết
- Duy trì công tác bảo dưỡng tránh va chạm cơ học trong thời gian ninh kết

LƯU TRỮ - TUỔI THỌ

- 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở và lưu trữ nơi khô mát

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- **Vinkems® Snowcem** là sản phẩm không độc nhưng có tính kiềm giống như xi măng nên có thể gây dị ứng với da khi tiếp xúc lâu. Vì vậy, khi thi công nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn về sức khỏe như đeo găng tay, mắt kiếng bảo hộ, khẩu trang. Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Trong trường hợp bị dính vào mắt cần rửa ngay bằng nhiều nước sạch.
- Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch. Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt kết quả có thể sử dụng các thiết bị cơ khí để cạo rửa.
- Những vết loang đổ cần phải dọn sạch. Không được cho sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước mà phải tuân thủ những quy định hủy bỏ của địa phương.
- Sản phẩm không gây cháy nổ.

GHI CHÚ:

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn