



# VINKEMS® DECORETE

## Vật liệu, sơn trát nghệ thuật gốc xi măng

### MÔ TẢ

Sản phẩm **Vinkems® Decorete** là một vật liệu được thiết kế đặc biệt để có thể thi công trực tiếp lên bề mặt bê tông, xi măng và gạch nung. Sản phẩm được thiết kế để thay thế đồng thời vữa tô và bột trét tường. Công tác đánh nhám và sơn phủ có thể tiến hành trực tiếp trên bề mặt mà không cần phải thi công thêm lớp bột trét tường.

### ƯU ĐIỂM

- Rất dễ thi công cho công tác trát tường mỹ thuật trang trí.
- Sản phẩm không cần đánh ráp, vì thế gần như không sinh bụi khi thi công, phù hợp cho việc trát tường sửa chữa nhà cửa đang trong quá trình sử dụng, không gây ô nhiễm cho môi trường gia đình đang sinh hoạt.
- Độ kết dính và cường độ bề mặt rất cao
- Khả năng giữ nước tốt
- Sản phẩm có khả năng bù co ngót và chống lại các vết nứt do quá trình co ngót của vật liệu
- Sau khi hoàn thiện, bề mặt không cần trát và sơn lót
- Cường độ cao hơn bột trét thông thường
- Thích hợp cho việc sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.

### NƠI SỬ DỤNG

- Trát hoàn thiện trước khi tiến hành công tác sơn nước mà không cần đánh ráp.
- Trát tường trang trí thẩm mỹ.
- Sản phẩm không cần đánh ráp, vì thế gần như không sinh bụi khi thi công, phù hợp cho việc trát tường sửa chữa nhà cửa đang trong quá trình sử dụng, không gây ô nhiễm cho môi trường gia đình đang sinh hoạt.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- |  |  |
|--|--|
| • Dạng                                     | : Bột  |
| • Màu                                      | : Xám hoặc xám trắng                                   |
| • Cường độ nén                             | : $\geq 10$ Mpa (theo tiêu chuẩn ASTM C-109 (28 ngày)) |
| • Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn | : $\geq 0.45$ Mpa (TCVN 7239:2014)                     |
| • Thời gian thi công                       | : Tối đa 90 phút, tùy thuộc vào điều kiện thi công     |
| • Tỷ trọng (khi đã được trộn)              | : $\sim 1.55$ kg/lít.                                  |

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Chuẩn bị bề mặt

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ tạp chất, bụi dơ, xi măng mảng bám.
- Đục, cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông hoặc vữa.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ lớn cần được sửa chữa, dặm vá bằng vữa.
- Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước (đối với các bề mặt hút nước).



www.vinkems.com.vn

### Trộn

- Tỷ lệ trộn: 6.6 đến 7.2 lít nước cho 1 bao 20 kg.
- **Vinkems® Decorete** được trộn trực tiếp với nước sạch theo tỷ lệ 33% đến 36% trên trọng lượng bột. Lưu ý, không được trộn quá khô vì sẽ làm cho hỗn hợp vữa bị rít bề mặt, gây khó khăn cho công tác hoàn thiện thẩm mỹ bề mặt và ảnh hưởng đến độ bám dính của lớp vữa vào bề mặt bê tông và gạch. Ngược lại, nếu trộn vữa quá nhão, sẽ làm cho lớp vữa bị chảy xệ.
- Nên đổ bột vào thùng trộn đã có nước định lượng sẵn và trộn đều cho tới khi đạt được độ dẻo thi công. Nên trộn bằng cần trộn khoan tay tốc độ chậm ( $\leq 600$  vòng/ phút)
- Thi công ngay sau khi trộn. Nên trộn thành từng mẻ vừa đủ để thi công.

### Thi công

- Dùng bàn bả, bả hỗn hợp vữa trát lên tường với chiều dày thích hợp. Lưu ý, không thi công lớp dày hơn 3mm cho mỗi lần bả. Có thể thi công nhiều lớp để đạt được độ dày theo yêu cầu.
- Khi cần thi công lớp tiếp theo, cần chờ cho lớp trước đó khô ráo bề mặt, tùy thuộc vào nhiệt độ và điều kiện môi trường, và độ dày của lớp thi công trước. Nên bảo hoà bằng nước cho lớp thi công trước nếu thời gian chờ giữa các lớp là hơn 14 giờ hoặc khi bề mặt của lớp vữa thi công trước đã khô hoàn toàn.
- Lưu ý: Vì bề mặt **Vinkems® Decorete** rất cứng khi khô, nên công tác đánh ráp sẽ cho hiệu quả rất kém. Chúng tôi không khuyến cáo đánh ráp cho sản phẩm **Vinkems® Decorete**.

### Định mức lớp bột trát nghệ thuật

- 1.0 – 1.4 kg/m<sup>2</sup> tương đương chiều dày 0.8 đến 1.2mm.

### ĐÓNG GÓI

- 20 kg/bao

### TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- 6 tháng trong bao bì nguyên chưa mở. Nên lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.

### VỆ SINH

- Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước trước khi vữa đông kết.

### BẢO DƯỠNG

- Bảo dưỡng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo độ bền và chất lượng lớp phủ bề mặt trên cùng. Trong điều kiện thời tiết nóng, có gió và chịu nắng trực tiếp, nên làm ướt bề mặt và phủ tấm polyethylene trong thời gian tối thiểu 3 ngày. Không nên dùng chất bảo dưỡng gốc dung môi, và bảo dưỡng ướt.

### AN TOÀN

- Tránh để các vật liệu lỏng và bột tiếp xúc với da và mắt, nên mặc trang phục bảo hộ lao động và kính bảo vệ.
- **Vinkems® Decorete** là sản phẩm gốc xi măng nên mang tính kiềm. Nên tiến hành các biện pháp cần trọng để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm bị vương vào mắt nên rửa nhiều bằng nước lạnh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

#### GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone &amp; Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn