



VINKEMS® FLOOR SLE-100

Lớp phủ tự san bằng có màu gốc nhựa epoxy

MÔ TẢ

Vinkems® Floor SLE-100 là loại sơn phủ tự san phẳng 2 thành phần, có màu, gốc epoxy.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng bám dính và chịu được va đập cao.
- Kháng hoá chất hiệu quả.
- Khả năng kháng xuyên các chất lỏng tuyệt hảo.
- Thân thiện với môi trường vì không chứa dung môi.
- Bề mặt hoàn thiện bóng và láng.

NƠI SỬ DỤNG

- Phòng thí nghiệm.
- Hệ thống sàn cần độ bền cao.
- Hệ thống sàn cần tạo nhám để chống trơn trượt.
- Hệ thống sàn chịu sự va đập cao.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- | | |
|---------------------|--|
| • Gốc | : Epoxy |
| • Màu sắc | : Thành Phần A: Có nhiều màu. Thành Phần B: Trong suốt |
| • Tỷ trọng | : Thành phần A: ~ 1 kg/lít. Thành Phần B: ~1.5 kg/lít |
| • Cường độ bám dính | : \geq Mpa (ISO 4624 Standard) |
| • Cường độ chịu nén | : ~ 60 Mpa (EN196-1 Standard) |
| • Cường độ chịu uốn | : \geq 30Mpa (EN196-1 Standard) |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Nền phải đủ cường độ (cường độ nén tối thiểu là 25Mpa). Bề mặt bê tông hoặc lớp phủ phải bằng phẳng, đặc chắc và không có mảng vụn và các thành phần dễ bong tróc. Các bề mặt không đặc chắc hoặc nhiễm dầu phải bị loại bỏ bằng biện pháp cơ học như thổi hơi. Cường độ kéo bê tông hoặc vữa không được dưới 1.5Mpa.
- Nền bê tông hoặc vữa phải có độ ẩm dưới 4%.

Lớp lót

- Thi công một hoặc hai lớp lót **Vinkems® Floor WEP Primer** tùy vào điều kiện bề mặt bê tông.

Lưu ý: Tránh động vung khi thi công lớp lót.

Trộn

- Tỷ lệ trộn A : B = 4 : 1 (theo khối lượng)
- Khuấy đều thành phần A.
- Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn kỹ 2-3 phút cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất.



www.vinkems.com.vn

Thi công

- Đổ hỗn hợp đã trộn lên lớp lót đã khô.
- Sử dụng bàn bả có răng cưa để san bằng hỗn hợp.
- Dùng con lăn có gai nhọn để làm thoát khí và đạt độ dày bằng phẳng.
- Tuân thủ thời gian mở tối đa của **Vinkems® Floor Sle-100 (20 phút ở nhiệt độ 27°C)**

Mật độ tiêu thụ

- ~1.5 kg/ m²/ 1 lớp dày 1 mm.

Lưu ý

- *Không được phép cho nước hoặc dung môi vào hỗn hợp.*

ĐÓNG GÓI

- Bộ 20 kg (thành phần A + B)

TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- 12 tháng trong điều kiện đóng kín và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát tránh nắng chiếu trực tiếp.

VỆ SINH

- Rửa dụng cụ bằng dung môi.
- Vật liệu chưa đông cứng có thể làm sạch khỏi thiết bị bằng nước. Khi đã đông cứng **Vinkems® Floor SLE-100** chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

AN TOÀN

- Mặc đồ bảo hộ (găng và mắt kính) trong khi thi công để giảm tối thiểu tiếp xúc với da.
- Trong khi thi công cần tuân thủ những chỉ dẫn an toàn trên bao bì.
- Ngoài các quy định chung, tại các phòng kín, hồ thang máy, hầm cần được không khí đầy đủ. Tránh tia lửa trần kể cả tia lửa hàn.
- Ở trạng thái lỏng, chưa đông thành phần A+B làm ô nhiễm nước, do đó không được đổ xuống cống rãnh, xuống nước hoặc đất.
- Thinner còn thừa hoặc vật liệu phủ phải được hủy bỏ theo đúng quy định.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của **Vinkems®** đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giá thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn

