



VINKEMS® RENDER

Vữa xây tô trộn sẵn

MÔ TẢ

Sản phẩm **Vinkems® RENDER** là vữa xây tô xi măng trộn sẵn cho tường gạch và bê tông. Trong đó, cát được sàng để lọc bỏ tạp chất và phân loại theo kích cỡ, nhờ đó cấp hạt có trong vữa luôn được giữ ổn định. Ngoài ra, sản phẩm được bổ sung các phụ gia kéo dài thời gian thi công so với vữa tô thông thường tự phối trộn tại công trường.

ƯU ĐIỂM

- Dễ thi công
- Độ ổn định cao
- Rút ngắn thời gian thi công
- Dễ vận chuyển
- Dễ kiểm soát chất lượng
- Tiết kiệm mặt bằng thi công
- Độ kết dính cao
- Khả năng giữ nước tốt
- Thẩm mỹ cao
- Thích hợp cho việc sử dụng cả trong nhà và ngoài trời

NƠI SỬ DỤNG

- Xây tường gạch hoặc bê tông cho các công trình
- Tô hoàn thiện bề mặt tường gạch hoặc bê tông trước khi tiến hành các công tác hoàn thiện thẩm mỹ khác.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng : Bột
- Màu : Xám
- Cường độ nén theo tiêu chuẩn ASTM C-109 (28 ngày): ≥ 7.5
- Thời gian thi công : Tối đa 120 phút, tùy thuộc vào điều kiện thi công
- Tỷ trọng (khi đã được trộn) : ~ 2.0 kg/lít.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ tạp chất, bụi dơ, xi măng mảng bám.
- Đục, cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông và vữa.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ lớn cần được sửa chữa, đậy vá bằng vữa.
- Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước (đối với các bề mặt hút nước).

Trộn

- Tỷ lệ trộn: 5.50 đến 6.25 lít nước cho 1 bao 25 kg.
- **Vinkems® RENDER** được trộn trực tiếp với nước sạch theo tỷ lệ 20% - 24% trên khối lượng bột.
- Nên đổ bột vào thùng trộn đã có nước định lượng sẵn và trộn đều cho tới khi đạt được độ dẻo thi công. Nên trộn bằng cần trộn khoan tay tốc độ chậm (≤ 600 vòng/ phút)
- Thi công ngay sau khi trộn. Nên trộn thành từng mẻ vừa đủ để thi công.

Thi công

- Dùng bay và bàn bả để thi công như vữa xây thông thường
- Dùng bàn bả, bả hỗn hợp vữa trát lên tường với chiều dày thích hợp.

Định mức vật liệu

- khoảng 12.0 lít vữa/bao 25 kg



www.vinkems.com.vn

ĐÓNG GÓI

- 25 kg/bao

TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- 6 tháng trong bao bì nguyên chưa mở. Nên lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.

VỆ SINH

- Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước trước khi vữa đông kết.

BẢO DƯỠNG

- Bảo dưỡng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo độ bền và chất lượng lớp phủ bề mặt trên cùng. Trong điều kiện thời tiết nóng, có gió và chịu nắng trực tiếp, nên làm ướt bề mặt và phủ tấm polyethylene trong thời gian tối thiểu 3 ngày. Không nên dùng chất bảo dưỡng gốc dung môi, và bảo dưỡng ướt.

AN TOÀN

- Tránh để các vật liệu lỏng và bột tiếp xúc với da và mắt, nên mặc trang phục bảo hộ lao động và kính bảo vệ.
- **Vinkems® RENDER** là sản phẩm gốc xi măng nên mang tính kiềm. Nên tiến hành các biện pháp cần trọng để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm bị vương vào mắt nên rửa nhiều bằng nước lạnh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của **Vinkems®** đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn