



# VINKEMS® GAP 600PU

## Hợp chất trám khe co giãn Polyurethane

### MÔ TẢ

Vinkems® GAP 600PU là hợp chất trám khe co giãn polyurethane một thành phần có tác dụng bịt kín đàn hồi vừa có tác dụng chống ẩm và chống thấm. Sản phẩm có thể được sử dụng cho các hạng mục ngoài trời.

### ƯU ĐIỂM

- Khả năng chịu được sự co giãn đến 25%.
- Bám dính tuyệt hảo với tất cả các bề mặt.
- Kháng thời tiết, hơi nóng, khí hậu ẩm thấp, nước và hóa chất.
- Đàn hồi theo sự dịch chuyển và rung động, tạo sự cân bằng khi bê tông hoặc các bề mặt khác co giãn.
- Sau khi thi công xong, có thể phủ lên bề mặt bằng sơn gốc dung môi hoặc gốc nước.

### NƠI SỬ DỤNG

Sử dụng cho khe co giãn cho các công trình xây dựng như:

- Các khu vực nhà dân dụng.
- Hệ thống thoát nước.
- Cảng biển.
- Kho xăng dầu.
- Nhà máy chế tạo máy bay.
- Nhà máy hóa chất.
- Ga xe lửa.
- Nhà máy công nghiệp tổng hợp.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- |                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| • Tỷ trọng          | : ~ 1.5 g/ml                              |             |
| • Màu sắc           | : Xám hay trắng                           |             |
| • Thời gian se mặt  | : 35 – 60 phút                            |             |
| • Độ cứng Shore A   | : 25 – 35                                 | (ASTM C661) |
| • Lực kéo tới đứt   | : $\geq 1\text{N/mm}^2$                   | (ASTM D412) |
| • Giãn dài tới đứt  | : $\geq 900\%$                            | (ASTM D412) |
| • Khả năng phục hồi | : $\geq 80\%$                             |             |
| • Nhiệt độ sử dụng  | : $-30^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$ |             |

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- Tùy thuộc vào thể tích khe.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Nhiệt độ thi công: 5°C – 40°C
- Bề mặt phải sạch, khô ráo và không dính bụi, mảng bám, dầu và các tạp chất. Các vật liệu liên kết lỏng lẻo, phải được loại bỏ.
- Dùng băng keo dán hai bên thành khe để tránh làm bẩn khu vực xung quanh khe.
- Chèn vật liệu đệm vào khe (theo thiết kế kỹ thuật của khe).
- Thi công chất trám khe bằng súng bơm tay hoặc áp lực khí. Chú ý tránh để bọt khí xâm nhập.
- Vuốt phẳng bề mặt chất trám khe bằng tay (mang gang tay cao su) hoặc dụng cụ thích hợp. Nên sử dụng nước sạch pha thêm vài giọt chất tẩy rửa tổng hợp bôi lên bề mặt vật liệu.
- Tháo băng keo trước khi chất trám khe bắt đầu đông cứng.
- Rửa dụng cụ ngay sau khi thi công bằng dung môi hay chất tẩy rửa thích hợp. Khi vật liệu đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng biện pháp cơ học.

## ĐÓNG GÓI – LƯU TRỮ - TUỔI THỌ

- **Vinkems® Gap 600PU** được đóng gói thành từng tuýp, mỗi tuýp là 600 ml.
- Thời hạn sử dụng là 12 tháng tính từ ngày sản xuất nếu được bảo quản trong bao bì chưa mở và lưu trữ đúng cách.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Rửa dụng cụ ngay sau khi thi công bằng dung môi hay chất tẩy rửa thích hợp. Khi vật liệu đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng biện pháp cơ học.
- Sản phẩm có thể gây kích ứng da và tổn hại cho mắt. Khi thi công, nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính. Nếu vật liệu tiếp xúc vào mắt, cần tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức.
- Không được đổ trực tiếp sản phẩm vào nguồn nước và đất. Trong bất cứ trường hợp nào, phải tiến hành đổ bỏ vật liệu theo quy định của địa phương.

### GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của **Vinkems®** đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trảng Bàng, Tây Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 – www.vinkems.com.vn