

# VINKEMS® TILEFIX

## Vữa dán gạch polymer cải tiến

### MÔ TẢ

**Vinkems® Tilefix** là một loại vữa dán gạch trộn sẵn, được sản xuất từ xi măng đặc chủng, silicat chọn lọc, polymer và một số phụ gia tăng tính thi công và chống thấm. Vinkems Tilefix có thể trộn với nước hoặc Latex, đặc biệt khi kết hợp với Latex R5540 của vinkems sẽ tăng cao cường độ bám dính và khả năng chống thấm của vữa Tilefix.

### LƯU ĐIỂM

- Một thành phần trộn sẵn nên chỉ cần thêm nước khi sử dụng.
- Dễ thi công hơn vữa thường.
- Tăng tính chống thấm cho bề mặt cần lót gạch.
- Định mức tiêu hao thấp hơn so với vữa thường.
- Thời gian đông cứng chậm hơn vữa thường nên dễ điều chỉnh chính xác vị trí viên gạch.

### NƠI SỬ DỤNG

- Sử dụng cho tất cả các bề mặt lót gạch, đồng thời phù hợp với mọi loại gạch trang trí.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dạng : Bột
- Màu sắc : Xám, trắng
- Khối lượng thể tích : 1.85 kg/lít (sau khi trộn)
- Cường độ nén :  $\geq 12 \text{ N/mm}^2$  (sau 28 ngày)
- Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn :  $\geq 0.7 \text{ N/mm}^2$ . (Theo ISO 13007-2:2005 hoặc TCVN 9349:2012)
- Khả năng kháng nước và nấm mốc : Rất tốt
- Kháng dầu và dung môi : Tốt
- Kháng kiềm và axit : Kém

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### **Chuẩn bị bề mặt:**

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ các tạp chất, bụi xi măng, mảng bám, ba vớ.
- Đục cạo sạch các vết dầu mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa...
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá.
- Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.

#### **Pha Trộn:**

- Khi trộn với nước sạch, tỷ lệ trộn: **Vinkems® Tilefix : nước = 5 : 1** (theo trọng lượng).

- Khi cần phối hợp với Latex (**Vinkems Latex R5540/HT**) để tăng cao khả năng bám dính cho vữa hơn nữa, thì tỷ lệ nước/latex tối đa là 4 lần (Nước : Latex = 4 : 1). Sau đó, hỗn hợp dung dịch này được trộn với vữa dán gạch tilefix với tỷ lệ:  
Tilefix : hỗn hợp dung dịch latex = 5 : 1.
- 62 bao cho 1m<sup>3</sup> vữa.
- 1 bao trộn được 16 lít vữa.

#### **Thi công:**

- Tiến hành lót gạch bình thường mà không cần phải ngâm nước gạch trước khi lót.
- Thời gian cho phép thi công:  
60 - 90 phút (ở nhiệt độ 25°C - 35°C)
- Nhiệt độ cho phép thi công: 5°C - 40°C
- Thời gian cho phép chà ron:  
Tường : sau 7 - 9 giờ  
Sàn : sau 24 giờ

#### **MẬT ĐỘ TIÊU THỤ**

---

- 7 - 9 m<sup>2</sup> / 2 mm (bao 25 kg).

#### **ĐÓNG GÓI**

---

- 5 - 25 kg/bao.

#### **LƯU TRỮ**

---

- Nơi khô mát và có bóng râm.

#### **TUỔI THỌ**

---

- Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

#### **VỆ SINH**

---

- Dùng nước làm sạch **Vinkems® Tilefix** chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

#### **AN TOÀN**

---

- **Vinkems® Tilefix** là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng, thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra.

#### **GHI CHÚ**

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

CÔNG TY TNHH VINKEMS

49B Đường C, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

ĐT: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn